

WAKOL D 3055 Amorsa pentru parchet

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Masă de grund de dispersie în stare de utilizare pentru aplicarea de grund pe absorbant

- Șape de ciment
- Șape de sulfat de calciu
- Plăci din fibrogips

Înainte de montarea ulterioară a parchetului cu adezivi pentru parchet Wakol la interior.

Proprietăți speciale



- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610

- 1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
- 2) Clasa de emisii conform legislației franceze
- 3) Materiale de montare de dispersie fără solvenți
- 4) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală
- 5) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime:	Dispersie poliuretanică
Timpu de uscare:	pe șape de ciment după uscarea vizuală, aproximativ 30 de minute; pe șape de sulfat de calciu și plăci din fibrogips după aproximativ 2 ore
Agent de curățare:	Apă, înainte ca grundul să se usuce
Durata de depozitare:	12 luni la temperatura încăperii
Temperatura de depozitare:	nu sub +5°C, sensibil la îngheț

Modul de aplicare și consumul⁶⁾

WAKOL Rola pentru amorsare, 11 mm	aproximativ 100 - 150 g/m ²
rolă de velur cu fire scurte	
Rolă din material spongios	

6) Consumul depinde de structura suprafeței și capacitatea de absorbție a suportului, precum și de viteza de prelucrare în cazul utilizării WAKOL Duze de schimb. Asigurați o umectare suficientă a părții posterioare a suprafeței din lemn.

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea. Straturile separatoare se vor înlătura prin măsuri mecanice adecvate.

Tratați preliminar mecanic șapele de sulfat de calciu conform prescripțiilor producătorului, respectiv conform normelor și normativelor valabile și aspirați bine.

Prelucrare

Este necesară agitarea corespunzătoare a canistrei înainte de utilizare. Aplicarea grundului se realizează cu valț pentru grund WAKOL, rola din velur sau material spongios, fiind evitată formarea de acumulări. Lipirea ulterioară se realizează după uscarea completă a grundului, fiind necesară respectarea timpilor corespunzători de uscare.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ +20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %. În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită. undefined

Este necesară respectarea autorizațiilor corespunzătoare ale adezivilor pentru parchet.

WAKOL D 3055 Amorsa pentru parchet nu este permisă aplicarea sub masa de șpaclu. De la această prevedere sunt exceptate numai masele de șpaclu aplicate parțial cu WAKOL Z 640 Sapa pentru reparatii, WAKOL Z 645 Sapa pentru reparatii sau WAKOL Z 505 Mortar de reparatii - fin.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 24.09.2019, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.